



---

---

## DISPERZNÍ INTERIÉROVÁ BARVA NA SÁDROKARTON A OMÍTKY INTERBAL IV. - SUPER BÍLÁ

### VLASTNOSTI

Disperzní interiérová barva na sádrokarton a omítky INTERBAL IV. je bílá, matná, rychle schnoucí, vodou ředitelná barva, odolná proti plesnivění, perfektně roztíratelná, s velmi vysokou krycí schopností a výbornou paropropustností. Nátěr je částečně omyvatelný podle aplikované normy DIN 53778.

### POUŽITÍ

Disperzní interiérová barva na sádrokarton a omítky INTERBAL IV. se používá k nátěrům sádrokartonu, vápenocementových omítek, azbestocementových desek, zdiva, dřevovláknitých, dřevotřískových a cementotřískových desek, panelů z lehčených hmot, papíru, strukturních tapet a tapet ze skleněných vláken. INTERBAL IV. není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, pitnou vodou a k nátěrům dětských hraček.

### SLOŽENÍ

Směs pigmentů a plniv ve vodné disperzi polyakrylátů s přísadou biocidů.

### BAREVNÉ ODSÍNY

Nenormalizovaný bílý.

Barevné odstíny se dosahují přidáním tónovacích barev HETCOLOR nebo po odzkoušení jinými pastami.

### PODKLAD

Podklady musí být rovné, pevné, zatmelené, zabroušené, čisté, suché, zbavené prachu a všech ulpěných nečistot, mastných skvrn a nesoudržných vrstev.

### PŘÍKLAD PRACOVNÍHO POSTUPU

1. Odstranění nepřilnavého nátěru a očištění celého podkladu.
2. Savé podklady se předem penetrují penetračním a impregnačním akrylátovým nátěrem nebo naředěnou barvou INTERBAL IV.
3. Po zaschnutí základního napouštěcího nátěru se nanáší krycí nátěry v 1 až 2 vrstvách. Barva na sádrokarton a omítky INTERBAL IV. se ředí vodou maximálně do 20 % (až 2 litry vody na 10 kg barvy).
4. Interval mezi jednotlivými nátěry 4 až 24 hodin v závislosti na teplotě podkladu a okolního prostředí, vždy ale po zaschnutí předchozího nátěru.

### NANÁŠENÍ

Štětcem, štětkou, válečkem, stříkáním (včetně Airless).

### VYDATNOST

4 až 6 m<sup>2</sup> z 1 kg INTERBALU IV. na hotový nátěr.

### SKLADOVATELNOST

PN-H-003-92, záruční doba 12 měsíců od data výroby.

Během přepravy a skladování chraňte před mrazem !

Barva je v tekutém stavu nehořlavá.

### BALENÍ

Obaly o hmotnosti 8 kg, 15 kg, 25kg v kbelíku z plastu a 50kg v plastovém sudu.

### HYGIENICKÝ POSUDEK

Vydáný hlavním hygienikem České republiky, Praha, pod značkou HEM-3435-3.4.95.

### EKOLOGICKÝ PŘIJATELNÝ VÝROBEK

Disperzní interiérová barva na sádrokarton a omítky INTERBAL IV.:

- je bezrozpouštědlová
- neobsahuje sloučeniny chrómu a olova a volný formaldehyd
- zaschlé zbytky barvy lze skladovat na schválené skládce spolu s domácím odpadem

*Na disperzní interiérovou barvu INTERBAL IV. - super bílá byl vydán certifikát č. C / 423 / 98.*