

### 1. POPIS VÝROBKU

Luxol Originál je tenkovrstvá lazura pro dekorativní nátěry na dřevo s ochranou proti povětrnostním vlivům a UV záření. Nová receptura má vylepšené vlastnosti jako zvýšenou vodoodpudivost, vysokou přilnavost dalšího nátěru, mechanickou odolnost a také hlubokou penetraci. Díky nové krémové konzistenci se lépe roztírá a jednoduše aplikuje. Lazura vyniká stálými barevnými odstíny s matně saténovým vzhledem. Nátěr neomezuje dýchání dřeva a díky sníženému obsahu VOC je také šetrnější k životnímu prostředí. Tenkovrstvá lazura Luxol Originál je vhodná pro nátěry všech stavebních součástí nebo dřevěných konstrukcí jako jsou ploty, dveře, pergoly, zahradní nábytek, obklady domů, okenice, chaty, chalupy a jiné dřevěné konstrukce v exteriéru. Lazura je také dobrá pro natírání v interiéru, protože má minimální zápach a rychleji schne.

### 2. DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNOU PŘÍPRAVU POVRCHU

Při broušení suché vrstvy barvy může vznikat prach. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito broušení za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům pomocí lokálního odsávání, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.

### 3. NÁVOD NA POUŽITÍ

Pro venkovní nátěry se doporučuje podklad napustit fungicidním napouštědlem LUXOL IMPREGNACE. Luxol Originál nanášejte na suchý a očištěný povrch. Odstraňte případné staré nátěry. Před použitím obsah důkladně promíchejte. Neředťte. LUXOL ORIGINÁL nanášejte štětcem ve směru vláken. Nátěr provádějte za stálého a suchého počasí. V interiéru nanášejte 1–2 vrstvy. Pro vytvoření dlouhodobé ochrany v exteriéru nanášejte 2–3 vrstvy. Interval mezi nanášením jednotlivých vrstev je 8–14 hodin. Suchý na dotek po cca 3 hodinách, proschlý po 24 hodinách. Před aplikací další vrstvy nátěr jemně přebruste. LUXOL ORIGINÁL aplikujte za stálého a suchého počasí při teplotách 5–30 °C. Pracovní pomůcky umyjte technickým benzínem nebo ředidlem S6006. Před čištěním odstraňte ze štětce co nejvíce barvy.

### Upozornění:

Reklamace barevných odstínů bude uznána pouze tehdy, pokud byl před realizací proveden zkušební nátěr a tento byl u nás reklamován. Při použití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. Barevné odstíny různých šarží doporučujeme před aplikací smíchat ve větší nádobě. Bezbarvý odstín není vhodný do exteriéru. Typ, povrch a předchozí nátěr dřeva ovlivňují výsledný odstín nátěru, proto doporučujeme provést zkušební nátěr před finální aplikací.

### 4. DOBA SCHNUTÍ

suchý na dotyk: 3 h

brousitelný/druhý nátěr: 8–14 h

proschlý: 24 h

Uvedená data platí pro teplotu 20 °C a vlhkost 50 %. Nízká teplota a vysoká vlhkost může výrazně ovlivnit rychlost schnutí

### 5. BALENÍ A BAREVNÉ ODSTÍNY

14 odstínů dle vzorníku Luxol v baleních 0,75 l / 2,5 l / 4,5 l / 10 l

### 6. TEORETICKÁ VYDATNOST

11–14 m<sup>2</sup>/litr v jedné vrstvě

### DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., BB centrum – budova BETA, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4

Infolinka: 800 100 701

**7. ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ**

Ředidlem S6006 nebo jiným běžným syntetickým ředidlem. Před čištěním odstraňte ze štětce co nejvíce barvy.

**8. SKLADOVÁNÍ**

Výrobek si uchová své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 60 měsíců od data uvedeného na obalu. Skladujte na suchém místě při teplotách 5–30 °C. Chraňte před mrazem.

**9. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PRVNÍ POMOC**

Osoby a zvířata by se neměly zdržovat v ošetřeném prostoru, dokud nátěr nezaschne. Produktem neošetřujte dřevo v přímém kontaktu s potravinami a krmivem. Nepoužívejte prázdné nádoby ke skladování potravin. Nevylévejte do kanalizace. Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky výrobku odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

**Pokyny pro první pomoc:**

Při nadýchání vyjděte na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, poskytněte umělé dýchání a zavolejte lékaře. Při zasažení pokožky důkladně omyjte vodou a mýdlem nebo vhodným čistícím prostředkem pro pokožku. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústa vodou, NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ, ihned vyhledejte lékaře.

**Bezpečnostní věty:**

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.

S 29 Nevylévejte do kanalizace.

S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Hustota: 0,91–0,96 g/cm<sup>3</sup>

VOC: 0,386 kg/kg

TOC: 0,348 kg/kg

Obsah netěkavých látek (sušiny): 19,55 obj. %.

EU limitní hodnota VOC kat. A (e) RNH: 400 g/l (2010).

Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 399 g/l.

**10. DISTRIBUTOR V ČR A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ:**

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.

BB centrum – budova BETA, Vyskočilova 1481/4

140 00 Praha 4,

Infolinka: 800 100 701

[www.akzonobel.cz](http://www.akzonobel.cz), [www.luxol.cz](http://www.luxol.cz)

**11. DATUM VYDÁNÍ**

Listopad 2012

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.

**DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:**

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., BB centrum – budova BETA, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4

Infolinka: 800 100 701